

試験練り配合及び試験結果一覧表

種類		W/C (%)	S/a (%)	単体量 (kg/m ³)					添加材料	スランプ (cm)	空気量 (%)	圧縮強度 (28日) (N/mm ²)
				W	C	S	G	AD				
1	24-18-20	57.7	51.5	173	304	935	889	3.04	—	18	4.3	36.8
2									塩化カルシウム			20.2
3									コーラ			0.38
4									加水	23		28.6
5									締め固め不良	18.5		
6	碎石・砂	53.6	51.5	163	304	949	902	3.04	—	18	10.0	24.6
7									高性能過剰添加			24
8	高流動	32.6	51.5	163	500	864	821	7.50	—	60x60*	—	57.3

