

## 普通コンクリートでのスランプフロー配合の導入議論

### レディーミクストコンクリートの種類及び区分

コンクリートの種類	粗骨材最大寸法 (mm)	スランプ又はスランプフロー (cm)	呼び強度													
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	
普通コンクリート	20,25	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
		21	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		45	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	
		50	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	
		55	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	
		60	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	

### 荷卸し地点でのスランプフローの許容差 (単位: cm)

スランプフロー	スランプフローの許容差
45, 50 及び 55	±7.5
60	±10